

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ**

Стандартная, однокомпонентная, не содержащая нефтепродуктов грунтовка для всех подводных поверхностей. Может использоваться под все необрастающие покрытия Интернешнл. Подходит для применения в качестве барьерного/изоляционного покрытия, наносимого поверх несовместимых или неизвестных противообрастающих покрытий.

\* Primocon предотвращает выщелачивание ТВТ с нижнего слоя противообрастающего покрытия при условии, что толщина сухого слоя составляет 80 микронов (минимум, два слоя, нанесенные с помощью валика), и покрытие остается неповрежденным.

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ**

<b>Цвет</b>	YPA984-Серый
<b>Вид поверхности</b>	Матовый
<b>Удельный вес</b>	1.1
<b>Твёрдые компоненты</b>	33%
<b>Типичный срок хранения</b>	2 годы
<b>VOC (в комплекте)</b>	584 грамм/литр
<b>Размер комплекта</b>	750 мл, 2.5 литр, 5 литр

**ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ**

	Высыхание							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Сухое на ощупь	1.5 часа		1 часы		1 часы		1 часы	
<b>Покрытие следующим слоем</b>								
<b>Температура окрашиваемой поверхности</b>								
<b>Покрытие следующим слоем</b>	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)				
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Micron 350	6 часов	1 Месяцы	3 часа	1 Месяцы	3 часа	1 Месяцы	3 часа	1 Месяцы
Micron Optima	24 часа	1 Месяцы	16 часа	1 Месяцы	11 часа	1 Месяцы	8 часа	1 Месяцы
Micron WA	24 часа	1 Месяцы	16 часа	1 Месяцы	11 часа	1 Месяцы	8 часа	1 Месяцы
Primocon	3 часа	-	3 часа	-	3 часа	-	3 часа	-

**Пояснение:** Для всех других необрастающих покрытий Интернешнл, таких как: Cruiser Uno EU, Boatguard EU, Ultra EU, Cruiser Polishing Antifouling, Cruiser Premium Plus, Interspeed Extra, Micron Superior, Micron Extra EU, Micron LZ, Navigator, Ultra 300, Boatguard 100, Cruiser 200/250, Trilux 200 and Trilux Hard Antifouling, Uni-Pro 250, используйте интервалы перекрытия необрастающего покрытия Micron 350. В случае превышения максимального интервала перекрытия, Отшлифуйте с помощью шлифовальной бумаги (зерно 80-180). Время высыхания применительно к нанесению кистью или валиком.

**НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ****Подготовка**

Очистите все поверхности, кроме СТАЛЬНЫХ, с помощью Super Cleaner.

**НЕОТДЕЛАННЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК** Отшлифуйте с помощью шлифовальной бумаги (зерно 180-220).

**Неокрашенная древесина/ФАНЕРЫ** Зашкурьте до гладкости шлифовальной бумагой с градацией 80-180, затем 280. Сметите пыль от шлифования и обеспыльте. Если обеспыливание проводилось с разбавителем, то дайте ему испариться перед нанесением продуктов, которые рекомендованы для прямого нанесения на дерево (смотри спецификацию).

**АЛЮМИНИЙ** Обезжирьте разбавителем или Super Cleaner. Хорошо зашкурьте шлифовальной бумагой с градацией 24-120, которая совместима с алюминием. Грубая градация рекомендуется для достижения оптимальной адгезии. Тщательно промойте и дайте высохнуть. Первичное грунтование производится грунтом International, как можно быстрее (не позднее 8 часов), указанным в спецификации.

**ЦИНК/Гальванизированная сталь** Обезжирьте разбавителем или Super Cleaner. Хорошо зашкурьте бумагой с градацией 60-120. Всезде почистить и дать полностью высохнуть. Первичное грунтование производится грунтом International указанным в спецификации.

**Свинец** Обезжирьте разбавителем или Super Cleaner. Хорошо прошкурийте используя наждачную бумагу № 120 или обработать с помощью механической железной щетки. Тщательно промойте и дайте высохнуть. Первичное грунтование производится грунтом International указанным в спецификации.

**СТАЛЬ** Отпескоструйте до стандарта Sa 2.5 - фактически "до белого металла". Если пескоструить невозможно, обработайте поверхность металла зачистными дисками № 24-36 до равномерно чистой, блестящей металлической поверхности с рельефом шероховатости в 50-75 микронов. Используйте зачистной диск на небольших участках. Предварительно загрунтуйте с помощью Primocon, разведенного на 10-15% с помощью разбавителей №3.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2018.

**ПОВЕРХНОСТЬ, С РАНЕЕ НАНЕСЁННОЙ НЕОБРАСТАЮЩЕЙ КРАСКОЙ**

- В хорошем состоянии** Удалите отслоившееся материалы. Промойте пресной водой. Дайте высохнуть.  
**В плохом состоянии** Удалите с помощью Interstrip.

**Метод**

При необходимости шпатлевания, используйте соответствующую шпатлевку после нанесения первого слоя Primocon. Перед покраской удалите всю пыль. Нанесите следующее количество слоёв: Стеклопластик 1, Дерево/Фанера - 3, Аллюминий/Сплав/Цинк/Оцинкованная Сталь/Свинец/Сталь - 5, Барьерный/Герметизирующий слой - 1.

**Советы**

**Смешивание** Тщательно перемешайте перед применением.

**Разбавитель YTA085** Разбавители № 3. GTA007.

**Очиститель YTA085** Разбавители № 3.

**Безвоздушный распылитель** Давление: 211 баров. Размер наконечника: 2180-2680.

**Некоторые важные замечания**

Не использовать при температуре ниже 5°C. Не перекрывайте никакими двухкомпонентными продуктами. Температура окружающего воздуха должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F. Температура продукта должна составлять не менее 5°C/41°F и не более 35°C/95°F. Температура основы должна превышать температуру конденсации на 3°C/5°F и составлять не более 35°C. В некоторых условиях применения нанести одним слоем покрытие толщиной в 40 микронов невозможно. В случае применения на стеклопластике достаточно одного слоя Primocon при условии, что толщина сухого покрытия составляет 20 микронов или выше. В случае применения на других основах требуется нанесение повторных слоев до получения толщины покрытия, необходимой для защиты основы. Primocon предотвращает выщелачивание TBT с нижнего слоя противообрастающего покрытия толщиной в 80 микронов сухой плёнки (минимум, два слоя, нанесенные с помощью валика). Мы изучили степень выщелачивания TBT с противообрастающего слоя TBT SPC (Superyacht 900), покрытого Primocon (в соответствии с рекомендациями) и установили, что выщелачивание TBT отсутствует. Для определения степени выщелачивания использовался стандартный метод ASTM (Американское общество по испытанию материалов) D5108-90 (2002) для исследования степени оловоорганических выбросов в системах противообрастащего покрытия, погруженных в морскую воду.

**Совместимость / Основы**

Подходит для применения на всех указанных основах.

**Количество слоёв**

Кисть 1-5 в зависимости от основы

**Покрытие**

(Теоретическое) - 8.33 KB.M/l

(Практическое) - 7.4 KB.M/l кистью

**Рекомендованная Толщина**

40 микрон сухой

**Сухого Слоя для одного слоя**

121 микрон мокрый

**Рекомендованная Толщина**

121 микрон мокрый

**Мокрого Слоя для одного слоя****Методы Нанесения**

Безвоздушный распылитель, Кисть, Валик

**ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ****Хранение****ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока годности Primocon, в промежутках между использованием обеспечьте хранение в плотно закрытой ёмкости и при температуре 5°C/41°F - 35°C/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света.

**ТРАНСПОРТИРОВКА:**

Primocon должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.

**Безопасность****ОБЩЕЕ:**

Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической Поддержки.

Не выбрасывайте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации.

**ХРАНЕНИЕ:**

Остатки Primocon не должны выбрасоваться в муниципальные мусоросборники или на свалки без соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организована в соответствии с указаниями контролирующих властей.

**ВАЖНО Пояснение**

*Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времени в свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития продукции.*