

Подложки

Подложка для однокомпонентных финишных покрытий.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Грунт-подложка для использования с однокомпонентными финишными покрытиями Интернешнл и нескользящими красками. Великолепная укрывистость позволяет легко сменить цвет. Плотные, пластичные смолы долговечны, легко применяются и зачищаются, предоставляя гладкую основу для финишных покрытий. Подходит для всех грунтованных видов дерева, стали, сплавов или GRP.

* Разные цвета позволяют дополнить финишное покрытие

* Легкость применения и затирки.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Цвет	YUB000-Белый, YUG879-Синий Серый
Вид поверхности	Матовый
Удельный вес	1.5
Твёрдые компоненты	47%
Типичный срок хранения	2 годы
ВОС (в комплекте)	363 грамм/литр
Размер комплекта	750 мл., 375 мл (некоторые цвета), 2.5 л. (только некоторые цвета)

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

	Высыхание							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Сухое на ощупь	15 часы		6 часы		3 часы		1 часы	
Поддающееся шлифовке	48 часы		30 часы		24 часы		24 часы	

	Покрытие следующим слоем							
	Температура окрашиваемой поверхности							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Покрытие следующим слоем	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Brightside	36 часы	4 дни	24 часы	3 дни	16 часы	2 дни	4 часы	1 дни
Interdeck	36 часы	4 дни	24 часы	3 дни	16 часы	2 дни	4 часы	1 дни
Interlux Super	36 часы	4 дни	24 часы	3 дни	16 часы	2 дни	4 часы	1 дни
Pre-Kote	36 часы	4 дни	24 часы	3 дни	16 часы	2 дни	4 часы	1 дни
Super Gloss HS	36 часы	4 дни	24 часы	3 дни	16 часы	2 дни	4 часы	1 дни
Toplac	36 часы	4 дни	24 часы	3 дни	16 часы	2 дни	4 часы	1 дни

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

В хорошем состоянии Промойте с помощью подходящего моющего средства, прополощите пресной водой и дайте высохнуть. Зачистите с помощью шлифовальной бумаги (зерно 280-320).

В плохом состоянии Удалите все предыдущие покрытия и зачистите основу.

Неокрашенная древесина Зачистите до гладкости с помощью шлифовальной бумаги (размер зерна: 80-180, а затем 280). Сметите пыль от шлифования и обеспыльте. Если обеспыливание проводилось с разбавителем, то дайте ему испариться перед нанесением грунта. Покройте грунтом Интернешнл, как указано в спецификации.

СТАЛЬ Обезжирьте растворителем или подходящим очистителем. Отпескоструйте до стандарта Sa 2.5 - фактически "до белого металла". Если пескоструить невозможно, обработайте поверхность металла зачистными дисками № 24-36 до равномерно чистой, блестящей металлической поверхности с рельефом шероховатости в 50-75 микронов. Используйте зачистной диск на небольших участках. Тщательно промойте и дайте высохнуть. Покройте грунтом Интернешнл, как указано в спецификации.

АЛЮМИНИЙ Обезжирьте растворителем или подходящим очистителем. Хорошо зашкурьте шлифовальной бумагой с градацией 24-120, которая совместима с алюминием. Грубая градация рекомендуется для достижения оптимальной адгезии. Тщательно промойте и дайте высохнуть. Зачистите как можно быстрее используя грунт International (не позднее 8 часов) следуя инструкциям по нанесению.

Стеклопластик Обезжирьте растворителем или подходящим очистителем. Хорошо зашкурьте шлифовальной бумагой с градацией 180-220. Тщательно промойте и дайте высохнуть. Грунтование не требуется. Нанесите Pre-Kote прямо на гелькоут.

Метод

Применять в 1-2 слоя. При превышении максимального интервала перекрытия предыдущего покрытия/грунтовочного слоя, отшлифуйте влажной или сухой наждачной бумагой с зерном № 220-320. Удалите пыль. Для достижения дополнительной глубины цвета, смешайте финальный слой Pre-Kote 50:50 с Toplac.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт www.yachtpaint.com.

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2015.

Подложки

Подложка для однокомпонентных финишных покрытий.

Советы	<p>Смешивание Тщательно перемешайте перед применением.</p> <p>Разбавитель Разбавители № 1, Разбавитель 910 (Только профессиональное распыление)</p> <p>Очиститель Разбавители № 1</p> <p>Контроль вентиляции и влажности Применяйте в условиях сухости и хорошей вентиляции.</p> <p>Безвоздушный распылитель (Только профессиональное распыление) Давление: 180 бар. Размер сопла: 1365-1580.</p> <p>Обычный распылитель (Только профессиональное распыление) Для распыления используйте Разбавитель 910 до вязкости 20-24 сек. BS4. Давление: 3-4 бара. Диаметр сопла: 1.4-1.8 мм.</p>
Некоторые важные замечания	<p>Разработано для наружного нанесения. For use above the waterline only.</p> <p>Температура окрашиваемой поверхности должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F.</p> <p>Температура продукта должна составлять не менее 5°C/41°F и не более 35°C/95°F.</p> <p>Температура окружающего воздуха должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F.</p> <p>Не использовать при температуре ниже 5°C.</p>
Совместимость / Основы	<p>Может применяться поверх всех продуктов "Interfill". Можно перекрывать только однокомпонентными красками. Не пригодно для нанесения на постоянно погруженные в воду поверхности.</p>
Количество слоёв	1-2 слоя
Покрытие	<p>(Теоретическое) - 13.33 КВ.М/л</p> <p>(Практическое) - 12 КВ.М/л кистью, 8 КВ.М/л распылителем.</p>
Рекомендованная Толщина Сухого Слоя для одного слоя	35 микрон сухой кистью
Рекомендованная Толщина Мокрого Слоя для одного слоя	74 микрон мокрый кистью
Методы Нанесения	Кисть, Валик, Безвоздушный распылитель, Обычный распылитель (Только профессиональное распыление)

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Хранение	<p>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:</p> <p>Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока годности Pre-Kote, в промежутках между использованиями обеспечьте хранение в плотно закрытой ёмкости и при температуре 5°C/41°F - 35°C/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света.</p> <p>ТРАНСПОРТИРОВКА:</p> <p>Pre-Kote должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.</p>
Безопасность	<p>ОБЩЕЕ:</p> <p>Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической Поддержки.</p> <p>ХРАНЕНИЕ:</p> <p>Не выбрасывайте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации.</p> <p>Остатки Pre-Kote не должны выбрасываться в муниципальные мусоросборники или на свалки без соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организована в соответствии с указаниями контролирующих властей.</p>
ВАЖНО Пояснение	<p><i>Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времени в свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития продукции.</i></p>