

Финишные покрытия

Нескользящая краска для палубы.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Interdeck предоставляет великолепное нескользящее покрытие. Содержит мелкий наполнитель и легко наносится на все поверхности.

* Финишное покрытие с низким глянцем препятствует отражению слепящего солнечного света от палубы.

* Легкость в применении.

* В наличии имеется широкий спектр цветов.

Плотная полиуретановая смола защищает палубу от ежедневного износа.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Цвет	YJB000-Белый, YJB923-Изумрудно-голубой, YJC089-Cream, YJF684-Серый, YJG009-Песочно-бежевый
Вид поверхности	Полуглянец
Удельный вес	1.4
Твёрдые компоненты	56%
Типичный срок хранения	2 годы
ВОС (в комплекте)	357 г/л
Размер комплекта	750 мл.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

	Высыхание							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Сухое на ощупь	5 часы		4 часы		3 часы		2 часы	
Сухое чтобы ходить по нему	4 дни		3 дни		2 дни		1 дни	
Покрытие следующим слоем	Покрытие следующим слоем							
	Температура окрашиваемой поверхности							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Interdeck	24 часы	4 дни	20 часы	3 дни	16 часы	2 дни	12 часы	1 дни

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

В хорошем состоянии Промойте с помощью "Super Cleaner", прополощите пресной водой и дайте высохнуть. Зачистите с помощью шлифовальной бумаги (зерно 280-320).

В плохом состоянии Удалите все предыдущие покрытия и загрунтуйте основу.

ГРУНТОВКА Процесс подготовки неокрашенных поверхностей изложен в техническом описании соответствующей грунтовки.

Неокрашенная древесина Зачистите до гладкости с помощью шлифовальной бумаги (размер зерна: 80-180, а затем 280). Сметите пыль от шлифования и обеспыльте. Если обеспыливание проводилось с разбавителем, то дайте ему испариться перед нанесением продуктов, которые рекомендованы для прямого нанесения на дерево (смотри спецификацию).

СТАЛЬ Обезжирьте растворителем или подходящим очистителем. Отпескоструйте до стандарта Sa 2.5 - фактически "до белого металла". Если пескоструить невозможно, обработайте поверхность металла зачистными дисками № 24-36 до равномерно чистой, блестящей металлической поверхности с рельефом шероховатости в 50-75 микронов. Используйте зачистной диск на небольших участках. Тщательно промойте и дайте высохнуть. Первичное грунтование производится грунтом International указанным в спецификации.

АЛЮМИНИЙ Обезжирьте растворителем или подходящим очистителем. Хорошо зашкурьте шлифовальной бумагой с градацией 24-120, которая совместима с алюминием. Грубая градация рекомендуется для достижения оптимальной адгезии. Тщательно промойте и дайте высохнуть. Первичное грунтование производится грунтом International, как можно быстрее (не позднее 8 часов), указанным в спецификации.

Стеклопластик Обезжирьте растворителем или подходящим очистителем. Хорошо зашкурьте бумагой с градацией 60-120. Тщательно промойте и дайте высохнуть. Первичное грунтование производится грунтом International указанным в спецификации.

СТАРЫЙ/ИЗНОШЕННЫЙ ГЕЛЬКОУТ Вследствие потенциально пористой структуры старых/изношенных гелькоутов риск запыления растворителя/влажности существенно выше по сравнению с новым гелькоутом. В результате данное запыление может привести к образованию вздутий на поверхности покрытия. Для снижения риска образования вздутий на поверхности покрытия рекомендуется нанести 3 слоя Interprotect с целью закрытия гелькоута. Перед нанесением финишного покрытия нанесите поверх слоя Interprotect подложку

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт www.yachtpaint.com.

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2018.

Финишные покрытия

Нескользящая краска для палубы.

	Perfection Undercoat. ВСЕ ОСНОВЫ Если необходимо шпатлевание, то используйте подходящие продукты Интернешнл .
Метод	Отшлифовать слой грунтовочного покрытия влажной или сухой наждачной бумагой с зерном 180-220. Удалите пыль. Применять в 1-2 слоя.
Советы	Смешивание Тщательно перемешайте перед применением. Разбавитель УТА800 Разбавители № 1 Очиститель Разбавители № 1 Контроль вентиляции и влажности Применяйте в условиях сухости и хорошей вентиляции. Другое Для достижения лучшего результата наносите либо кистью, либо мохеровым валиком.
Некоторые важные замечания	Разработано для наружного нанесения. Температура продукта должна составлять не менее 10°C и не более 30°C. Температура окружающего воздуха должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F. Температура окрашиваемой поверхности должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Совместимость / Основы	Подходит для использования на всех основах и отшпатлёванных поверхностях. Не пригодно для нанесения на постоянно погруженные в воду поверхности. Не используйте чистящие средства с большим содержанием щелочи.
Количество слоёв	1-2 слоя
Покрытие	(Теоретическое) - 11.2 м²/л (Теоретическое) - 10.08 м²/л
Рекомендованная Толщина Сухого Слоя для одного слоя	50 микрон сухой
Рекомендованная Толщина Мокрого Слоя для одного слоя	93 микрон мокрый
Методы Нанесения	Кисть, Валик. Не годится для нанесения распылением.

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Хранение	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока годности Interdeck, в промежутках между использованиями обеспечьте хранение в плотно закрытой ёмкости и при температуре 5°C/41°F - 35°C/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света. ТРАНСПОРТИРОВКА: Interdeck должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.
Безопасность	ОБЩЕЕ: Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической Поддержки. ХРАНЕНИЕ: Не выбрасывайте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации. Остатки Interdeck не должны выбрасываться в муниципальные мусоросборники или на свалки без соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организована в соответствии с указаниями контролирующих властей.
ВАЖНО Пояснение	<i>Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времени в свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития прдукции.</i>

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт www.yachtpaint.com.

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2018.