

Необрастающая Краска

Высокопрочное твердое противообрастающее покрытие.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Твердое самополируемое необрастающее покрытие высокого качества, для защиты в очень тяжелых условиях обрастания. Идеально подходит для скоростных моторных лодок.

- * Высокопрочное твердое противообрастающее покрытие.
- * Твердое, поддающееся шлифовке покрытие, которое в случае необходимости может быть очищено.
- * Подходит для полирования до гладкости
- * Гладкая поверхность для лучшего скольжения через воду
- * Содержит технологию Biolux® для защиты от обрастания

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Цвет	YBB700-Белый, YBB701-красный, YBB702-Синий, YBB703-Темно синий, YBB704-Чёрный, YBB705-Зелёный, YBB706-Темно Серый
Вид поверхности	Матовый
Удельный вес	1.73
Твёрдые компоненты	50%
Типичный срок хранения	2 года
VOС (в комплекте)	436 г/л
Размер комплекта	750 мл, 2.5 литр, 5 литр

Пояснение: Не все размеры упаковок доступны в разных странах. Проконсультируйтесь с Вашим Региональным Техническим Представителем для получения необходимой информации.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

	Высыхание			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Сухое на ощупь	1 часы	45 минуты	30 минуты	20 минуты
Погружение	24 часы	12 часы	8 часы	6 часы

Пояснение: * Максимальное время погружения: 5-35°C - 6 месяцев

	Покрытие следующим слоем							
	Температура окрашиваемой поверхности							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Покрытие следующим слоем	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Ultra EU	16 часы	-	10 часы	-	6 часы	-	4 часы	-

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка	<p>ПОВЕРХНОСТЬ, С РАНЕЕ НАНЕСЁННОЙ НЕОБРАСТАЮЩЕЙ КРАСКОЙ</p> <p>В хорошем состоянии Промойте пресной водой и дайте высохнуть. Если старое покрытие не сочетается с наносимым или неизвестно, изолируйте его с помощью Primoson.</p> <p>В плохом состоянии Удалите с помощью Interstrip.</p> <p>ГРУНТОВКА Процесс подготовки неокрашенных поверхностей изложен в техническом описании соответствующей грунтовки.</p> <p>НЕОТДЕЛАННЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК Gelshield 200 для осмотической защиты, или Primoson.</p> <p>СТАЛЬ/ЧУГУН Interprotect или Primoson.</p> <p>Свинец Interprotect или Primoson.</p> <p>ДРЕВЕСИНА Interprotect или Primoson.</p>
Советы	<p>Смешивание Тщательно перемешайте каждый компонент до смешивания между собой.</p> <p>Разбавление Не рекомендуется разводить.</p> <p>Очиститель YTA085 Разбавители № 3</p> <p>Контроль вентиляции и влажности Обеспечивайте надлежащую вентиляцию во время использования.</p> <p>Безвоздушный распылитель Давление: 176-210 баров. Размер наконечника: 2180</p> <p>Другое Для распыления Airmix: Давление: 2.5 бара. Размер наконечника: 20-113. Реальный цвет проявится после погружения.</p>
Некоторые важные замечания	Во избежание преждевременного износа наносите правильное количества покрытия, ориентируясь по кроющей способности.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт www.yachtpaint.com.

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2015.

Необрастающая Краска

Высокопрочное твердое противообрастающее покрытие.

Совместимость / Основы	<p>Температура продукта должна составлять не менее 5°C/41°F и не более 35°C/95°F. Температура окружающего воздуха должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F. Температура основы должна превышать температуру конденсации на 3°C/5°F и составлять не более 35°C.</p> <p>Стеклопластик, древесина, сталь/чугун, свинец. Не подходит для применения на алюминиевых или основах из сплавов или поверхностях с цинковым напылением. Возможно непосредственное нанесение поверх всех типов противообрастающих покрытий в хорошем состоянии исключением необрастающих покрытий VC17m/PTFE. Обратитесь к местному представителю компании International за советом, если Вы не уверены в совместимости Ultra EU с существующей схемой покрытия.</p>
Количество слоёв	<p>Кисть/Валик - Наносите два слоя в сезон. На скулы, кромки, область ватерлинии, перо руля и киль средство наносится в 3 слоя. Это важно для достижения большей эффективности. Распылитель - Наносите 1 слой в сезон. Нанесите дополнительный слой на участки повышенного износа, как то скулы, рули, дейдвудное устройство и входящие кромки.</p>
Покрытие	<p>(Теоретическое) - 10 КВ.М/л кистью, 5 КВ.М/л распылителем (Практическое) - 9 КВ.М/л кистью, 3 КВ.М/л распылителем</p>
Рекомендованная Толщина Сухого Слоя для одного слоя	50 микронов сухой кистью/валиком, 100 микронов сухой распылителем
Рекомендованная Толщина Мокрого Слоя для одного слоя	100 микронов мокрый кистью/валиком, 200 микронов мокрый распылителем
Методы Нанесения	Безвоздушный распылитель, Воздушная смесь, Кисть, Валик

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Хранение	<p>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока годности Ultra EU, в промежутках между использованиями обеспечьте хранение в плотно закрытой ёмкости и при температуре 5°C/41°F - 35°C/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света.</p> <p>ТРАНСПОРТИРОВКА: Ultra EU должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.</p>
Безопасность	<p>ОБЩЕ: Содержит биоциды. Противообрастающее покрытие всегда шлифуется в мокром состоянии. Не подвергайте старые покрытия сухому шлифованию или обжиганию. Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической Поддержки.</p> <p>ХРАНЕНИЕ: Не выбрасывайте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации. Остатки Ultra EU не должны выбрасываться в муниципальные мусоросборники или на свалки без соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организована в соответствии с указаниями контролирующих властей.</p>
ВАЖНО Пояснение	<p><i>Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времени в свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития продукции.</i></p>